



Ausgabe 2018-03 (077-00-10-04)

# Meinl WasserDicht

Artikelnummer 02701

## Produktbeschreibung

Meinl WasserDicht ist eine gebrauchsfertige, faserverstärkte, elastische Dichtmasse auf Synthekautschukbasis, die eine wasserdichte Schicht bildet.

## Anwendungsbeispiele

- Zum äußeren Abdichten von Betonschachtringen und zum Abdichten von Rohrdurchführungen ins Mauerwerk.
- Geeignet zum Reparieren von undichten Stellen wie Rissen, kleinen Löchern usw.  
Bei Dachpappen, Eternit, Flachdächern, Terrassen, Dachrinnen, Lichtkuppeln, Dachgauben, im Haus, Boot, Wohnung u. ä.  
Sehr gute Haftung auf den meisten gebräuchlichen Untergründen wie z. B.: mindestens 1 Jahr alter Dachpappe, Eternit, Schweißbahnen, Teer, Beton, Ziegel, Stein, Fliesen, Schieferplatten, Zink, Metall, Guss, Holz, Kunststoffe verschiedener Art usw.

Nicht geeignet für Styropor und nicht beständig gegen Lösungsmittel.

Nicht für Trinkwasser-Behälter zugelassen.

## Vorteile

- 100 % wasserdicht
- dichtet sofort - auch unter Wasser
- bei jedem Wetter anwendbar - ob Regen oder Schnee (Untergrund muss jedoch schnee- und eisfrei sein)
- haftstark (ohne Primer)
- streichbar
- beständig gegen Witterungseinflüsse
- hohe Elastizität (Baubewegungen von bis zu 1 cm werden ohne Rissbildung ausgeglichen)
- vielseitig verwendbar



Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Wilhelm Meinl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbepark Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, [www.meinlschaum.at](http://www.meinlschaum.at), [fuge@meinl.co.at](mailto:fuge@meinl.co.at)

## Verarbeitungshinweise

Schmutz und nicht haftende Teile entfernen. Oberfläche gründlich reinigen (glatte Flächen etwas aufräuen). Meini Wasserdicht vor Gebrauch gut aufrühren und mit einem Pinsel dick auftragen. Bei extrem großen Rissen oder Löchern Glasvlies in die noch frische Schicht einlegen, ggf. nach einigen Tagen eine weitere Schicht auftragen. Meini Wasserdicht ist nach einem geeigneten, elastischen Deckanstrich begehbar. Dose nach Gebrauch sofort wieder verschließen. Arbeitsgeräte mit Nitroverdünnung reinigen.

## Technische Daten

Verarbeitungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit:	-25 °C bis +100 °C
Konsistenz:	pastös
Elastizität:	überbrückt Risse von einigen mm
Farbe:	grau
Dichte:	0,95 kg/l
Oberflächentrocknung:	ca. 2-3 Stunden
Aushärtung:	kann mehrere Tage dauern, abhängig von Auftragsdicke und Temperatur lufttrocknend
Abdichtung:	sofort wasserdicht
Überstreichbar:	mit Acryllack
Charakter:	elastisch

## Allgemeine Hinweise

Die Angaben sind ohne Gewähr und berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und technischen Entwicklung. Abänderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Aufgrund der unübersehbaren Anzahl von Anwendungsgebieten kann keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernommen werden. Vor Verarbeitung sind Eigenversuche durchzuführen.

## Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Bitte beachten Sie bei diesem Artikel die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge am Produkt sowie die Angaben im Sicherheitsdatenblatt.

## Entsorgung

Diesen Stoff (Produktreste) und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Restlos entleerte Dose kann über Metallrecycling oder Hausmüll entsorgt werden.

Europäische Abfallschlüsselnummer (EAK): 080409 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten.

Abfälle auf entsprechende Deponie oder Verbrennungsanlage bringen.

Empfehlung: Örtliche behördliche Vorschriften beachten!

## Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Bei geschlossenem Gebinde ca. 1 Jahr lagerfähig.

## Verpackung / Verbrauch

Art.Nr.	Farbe	Gebinde	VE	Palette
02701	grau	1000 ml/Dose	8 Dosen	384 Dosen

ca. 1 bis 2 Liter/m<sup>2</sup>

Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Wilhelm Meini GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbestraße Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, [www.meinlschaum.at](http://www.meinlschaum.at), [fuge@meinl.co.at](mailto:fuge@meinl.co.at)